

NANOFix

Universal



- Обеспечивает высокую прочность клеевого соединения.
- Образует высокоэластичный и крепкий шов
- Легко наносится зубчатым шпателем.
- Обладает оптимальным временем для укладки покрытия.
- Подходит для полов с подогревом.
- Высокая прочность на сдвиг
- Не содержит летучих растворителей.
- Подходит для внутренних и внешних работ

Керамика	Гипс	ДСП, OSB	Пенопласт
Бетон	Камень	Древесина	Пластик

Назначение: Водно-дисперсионный NANOFix Universal предназначен для приклеивания и фиксации линолеума коммерческого и бытового, безосновного, на вспененной и ворсовой основах, ковровых и пробковых покрытий, керамической плитки, паркета к основаниям впитывающим влагу (бетон, цементная стяжка, дерево, ДВП, ДСП, OSB и д.р.)

Свойства: Клей имеет отличную адгезию к синтетическим материалам и пористым основам, обладает высокой клеящей и схватывающей способностями, сохраняет эластичность и клеящие свойства в течение всего срока эксплуатации, подходит для полов с подогревом, экологически чистый.

Способ применения: Поверхность основания очистить от пыли грязи и жира, обработать грунтовкой **TM Nanofarb**: Waterstop или Watergrunt. Приклеивание покрытий производить при температуре окружающей среды и основания не ниже +15°C и относительной влажности не выше 75%, Клей перед применением тщательно перемешать. Следуйте инструкциям производителя покрытия. Зубчатым или плоским шпателем нанести клей на ровное, сухое основание, уложить покрытие, плотно прижать и выровнять с помощью валика или притереть. Укладывать напольные

покрытия на полы с подогревом необходимо через 48 часов при температуре подогрева 18°C, включать подогрев пола можно через 48 часов. Интенсивная эксплуатация покрытия возможна после 48 часов выдержки. Остатки клея удалять влажной тканью, инструменты очистить водой сразу после окончания работы. Максимально (открытое) время клея составляет 10-30 мин. и зависит от температуры и влажности в помещении, и от пористости основания.

Расход клея: 250-500 г/м² в зависимости от основания и формы зубцов шпателя.

Состав: стирол-акриловая дисперсия, наполнители, функциональные добавки.

Условия и срок хранения: : хранить и транспортировать в неповреждённой, герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +30 °C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой оригинальной упаковке – 24 месяца.

Меры безопасности: клей пожаро- взрывобезопасен. Беречь от детей! При контакте с кожей и глазами промыть большим количеством воды.

Форма выпуска: 1,4кг, 4,2кг, 7кг, 14кг.