



БЕТОНОКОНТАКТ

АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

НАЗНАЧЕНИЕ

Адгезионный грунт предназначен для предварительной обработки минеральных поверхностей: монолитных бетонных конструкций, любых бетонных поверхностей, керамических плиток, стекла, гипсокартона, поверхностей, окрашенных алкидными красками (см. пункт «Подготовка поверхности»), изделий из металла перед нанесением на них штукатурки, клеев и других строительных растворов. Устойчив к воздействию агрессивной внешней среды.

СВОЙСТВА

- ✓ Улучшает сцепление штукатурок, шпатлевок и кафеля с бетонной поверхностью
- ✓ Образует шероховатую поверхность
- ✓ Паропроницаемый
- ✓ Высокая влагостойкость
- ✓ Экологически безопасен

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, мраморная крошка, вода, целевые добавки, антисептик.

ЦВЕТ

Розовый



ПЛОТНОСТЬ

1,3 кг/л

РАЗБАВИТЕЛЬ

Не разбавлять

НАНЕСЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть чистым, сухим, твёрдым, прочным. Разделительные вещества (мел, известь), масляные и отслаивающиеся покрытия тщательно удалить. Поверхности, ранее окрашенные алкидными красками, требуется зашкурить и нанести на них «засечки» не менее 100шт/м².

НАНЕСЕНИЕ

Перед использованием тщательно перемешать, также периодически перемешивать во время работы. Наносить на подготовленную поверхность кистью. Не разбавлять водой! Не наносить на промерзшие основания. Не рекомендуется использовать на масляных красках.

РАСХОД

Расход на один слой - 250-350 г/м² в зависимости от состояния поверхности.

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

Работы выполняются при температуре основания и воздуха от +5 °С до +30 °С. Не наносить грунтовку на поверхности под действием прямых солнечных лучей, при сильном ветре, осадках.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

До нанесения следующей покрытия - 6 часов, полное высыхание - 24 часа при температуре основания +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях сроки высыхания могут измениться. После высыхания грунтовки необходимо как можно быстрее наносить растворы на обработанную поверхность, чтобы избежать накопления на ней пыли.

ПРИМЕЧАНИЯ

ФАСОВКА

1,4 кг; 4,2 кг; 6 кг; 14 кг.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°С до +30°С. Не допускать попадания прямых солнечных лучей на тару.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения в герметично закрытой оригинальной упаковке - 24 месяца

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки высохшего грунта и тара утилизируются как обычный строительный мусор.

Основой для данного технического описания и рекомендаций явились соответствующие строительные нормативные документы и проведенные нами испытания. Однако, учитывая появление новых материалов, разнообразие типов поверхностей и индивидуальные особенности объекта, пользователь должен максимально тщательно проверять наши материалы на предмет применения их на конкретном объекте. Вышеуказанные сведения не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя и из них не следуют какие-либо юридические обязательства. С даты публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.



ООО «АПЕЛЬСИН»
МОЛДОВА, Г. БЕНДЕРЫ,
УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 14\9
ТЕЛ.: +3737782111
WWW.KRASKA.MD



10.01.2020